



KIILTO NATURE MATT

# КИИЛТО НАТУРЕ МАТТ

## ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПАРКЕТА И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентное, гибридное, матовое покрытие для паркета и деревянных полов, наносимое валиком. Подчеркивает натуральный цвет и красоту дерева.

### СВОЙСТВА

- делает поверхность дерева матовой и с красивым натуральным внешним видом.
- высокое содержание сухого вещества
- хорошая устойчивость к износу и химическим веществам
- содержит эффективную защиту против УФ лучей
- легко наносится валиком
- безопасное при использовании

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Степень глянца (по Гарднеру 60°)	5
Удельный вес	ок. 1 кг/л
Горючесть	не горючее
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая температура при нанесении покрытия	+18 °С

### РАСХОД

ок. 6-8 м<sup>2</sup>/л однократное нанесение валиком  
ок. 25 м<sup>2</sup>/л однократное нанесение стальным шпателем (для обеспечения хорошей схватываемости при ремонтном лакировании)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.

#### Необработанные и начисто отшлифованные поверхности:

Зашпаклевать имеющиеся в полу трещины смесью грунтовочного лака и пыли от шлифования или же с использованием специальной шпатлевки для паркета Киилто Гэп. Отгрунтовать деревянную поверхность, используя грунтовочные лаки на водной основе производства Киилто (Урпо, Смарт или Темпо), а также руководствуясь инструкциями по их применению. Обработать поверхность покрытием Киилто Натуре Матт 1-2 раза по длине дерева.

#### Обработка только с использованием покрытия Киилто Натуре Матт:

Нанести покрытие валиком на отшлифованную деревянную поверхность в один слой. Провести тщательное промежуточное шлифование, используя шлифовальную бумагу № 100-150, после чего обработать поверхность покрытием еще раз. Обратит внимание на равномерную впитываемость покрытия при первичном и вторичном нанесениях.

#### Лакированные на заводе и другие, лакированные при монтаже полы:

Тщательно очистить пол. Провести легкое промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой № 100-150. Удалить пыль от шлифования пылесосом и влажной безворсовой тряпкой. Нанести покрытие Киилто Натуре Матт один раз нержавеющей стальным шпателем и затем обработать еще 1-2 раза валиком. В проблематичных случаях необходимо убедиться в схватываемости покрытия к старой поверхности путем тестирования.



**Внимание!** Полы, которые были отлакированы лаками на масляной, уретановой или же алкидной основе, следует тщательно отшлифовать до чистого дерева.

## РЕМОНТНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Незначительные следы износа и трения, появившиеся со временем на поверхности, обработанной покрытием, можно удалить путем легкого шлифования бумагой № 150 и нанесением покрытия по длине дерева на ограниченный участок. На небольших по размеру ограниченных участках покрытие можно наносить с помощью вспененного валика.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При нанесении стальным шпателем 30-60 минут  
При нанесении валиком ок. 2-4 часов (при  
+20°C и 50% относительной влажности)

Покрытие отвердевает и выдерживает легкий износ в течение 1-2 суток, а его окончательная прочность достигается только через 2 недели.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, лака и древесины +18...+24°C  
Влажность древесины 7 ± 2 %  
Относительная влажность воздуха 40 - 60 %

Преобладающие условия значительно влияют на конечный результат и высыхания покрытия.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. Промывную воду рабочих инструментов можно сливать в канализацию.

## УПАКОВКА

5 л пласмассовая канистра

## ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания продукта на кожу.  
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Не подходит для обработки пола из алмазной сосны или химически обработанных пород дерева, таких, напр., как коричневый бук.**

**Новый слой покрытия наносится только после полного высыхания предыдущего слоя. Перед применением продукт тщательно перемешать.**

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Достоверность напечатанной или распечатанной спецификации можно проверить у наших технических консультантов тел. + 358 (0)207 710 100 или в Киилто Техническая Информация, тел. + 358 (0)207 710 200, e-mail: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) или Internet: [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)  
Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033.