

ЛАК РАПАН ПАРКЕТ полуматовый**RAPAN PARQUET SEMI-MATT**

ТИП	Износостойкий паркетный алкидно-уретановый лак.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для защитно-декоративной обработки паркетных и деревянных полов, лестниц, а также элементов мебели внутри помещения. Обладает хорошей заполняющей и выравнивающей способностью и создает прочное покрытие. Лакированная поверхность устойчива к истиранию, нагрузкам, а также воздействию воды и бытовых моющих средств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	10-13 м ² /л, в зависимости от состояния и типа поверхности
Сухой остаток	Около 47%.
Плотность	0,87-0,91 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью или аппликатором.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	От пыли – 3 часа, наносить следующий слой и ходить по полу в мягкой обуви можно через 24 часа. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости и водостойкости в течение 7 дней с момента нанесения (можно ставить тяжелую мебель и стелить ковры). Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания увеличится.
Блеск	Полуматовый.
База	EP.
Колеровка	По каталогу цветов Тиккурила "Колеруемые лаки для интерьеров".
Хранение и транспортировка	Лак хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения лака при отрицательной температуре перед применением лак выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать.
Фасовка	0,9л; 2,7л; 9л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	<p>Новая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли, жира.</p> <p>Ранее лакированная поверхность: Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой и высушить. Отслаивающийся и растрескавшийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отциклевать или отшлифовать шлифовальной бумагой, пыль от шлифовки удалить и обязательно провести контрольную лакировку небольшого участка поверхности. Отдельное грунтование не требуется.</p>
Условия при обработке	Лакируемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, лака и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Лакирование	<p>Лак перед применением перемешать, а также перемешивать во время работы. Для грунтовочной лакировки нового пола нанести лак, разбавленный уайт-спиритом на 10%. При покрывной лакировке лак наносить 2–3 тонкими слоями по направлению волокон древесины. Перед нанесением следующего слоя лака поверхность рекомендуется слегка шлифовать.</p> <p>При нанесении колерованного лака для проверки цвета рекомендуется до начала работы сделать пробную выкраску на отдельной доске, так как окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев лака.</p>
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты очистить уайт-спиритом.
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение 7 дней после окраски. При необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Сильно загрязненные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. Высушить поверхность.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. При проведении покрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно

промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты применять специальные резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Сертификаты

Свидетельство о государственной регистрации.

Изготовитель

ООО "Тиккурила", 192289, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.finncolor.spb.ru

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.